



АО СПК «Дертники»

152137 Ярославская область
Ростовский район, д.Коленово
промышленная территория завода ЖБИ тер,
здание 2, строение 1, офис 304
Тел. (48536) 4-34-67,
Факс (48536) 4-34-90

ИНН 7609017155 КПП 760901001 БИК 047888782
р/сч 40702810101010000130 к/сч 30101810100000000782
ПАО «БАНК СГБ» г.Москва

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

от 17 октября 2022г.

Материал: Щебень из гравия смеси фракции от 40 до 70 мм.
Производитель: АО «СПК Дертники»
Объем партии: 100м³
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия».

№	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Гранулометрический состав: %		
	Полный остаток на ситах: 1,25D (100,0 мм)	До 0,5	-
	D (80,0 мм)	До 10	9,8
	0.5(d+D) (60,0 мм)	От 30 до 60	45,5
	d (40,0 мм)	От 90 до 100	92,3
2.	Марка по дробимости	Для М1000	1000
	Потеря массы при дробимости, %	До 10,0 включит.	8,9
3.	Насыпная плотность в естественном состоянии	Не регламентируется	1510 кг/м3
4.	Насыпная плотность в сухом состоянии	Не регламентируется	1485кг/м3
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 1,0 %	0,5
6.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %		6,3
7.	Содержание зерен слабых пород, %	Не более 10%	8,8
8.	Содержание дробленых зерен, %	Не менее 80%	93,6

Заключение:

Щебень из гравия смеси фракции от 40 до 70 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93. Марка по дробимости 1000.

Нач. лаборатории

